



Số: 4042-K4/0972/KT2-HC1

Ngày: 04/7/2024

Trang: 1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

1. Tên mẫu: **ỐNG NHỰA PVC-U DÙNG TRONG VIỄN THÔNG VÀ TUYẾN CÁP NGẦM (PVC-U/38, MÀU CAM) Ø38x2.4mm**
2. Ký hiệu mẫu: GOODVN41924-1.HC5
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu là 04 ống nhựa PVC-u dài khoảng 1,0m
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA VĨNH KHÁNH
6. Địa chỉ: Số 854, quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
7. Ngày nhận mẫu: 24/6/2024
8. Ngày thử nghiệm: từ ngày 24/6/2024 đến ngày 04/7/2024
9. Kết quả thử nghiệm:



TT	CHỈ TIÊU - ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
01	Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc (150°C; 60 phút) %	TCVN 6148:2007	3,4
02	Lực nén khi biến dạng 5% đường kính ngoài	TCVN 8699:2011	
	+ Mẫu thử 1 N		1906
	+ Mẫu thử 2 N		1897
	+ Mẫu thử 3 N		1902
	+ Tình trạng mẫu -		Mẫu không bị nứt vỡ
03	Nén phẳng (lực cán phẳng) -	ASTM D3034-21 TCVN 8699:2011	Không nứt vỡ
04	Độ bền va đập (m=0,5kg; h=0,6m)	TCVN 6144:2003	
	+ Tỷ lệ va đập TIR %		Nhỏ hơn 10
05	Nhiệt hóa mềm Vicat °C	TCVN 6147-1:2003	89
06	Độ hấp thụ nước %	TCVN 8699:2011	0,013
07	Độ chịu ăn mòn hóa chất (60°C; 5 giờ)	TCVN 8699:2011	
	- H ₂ SO ₄ (30%) %		-0,04
	- NaCl (10%) %		0,01
	- NaOH (40%) %		0,00
	- HNO ₃ (40%) %		-0,03
	- Ethyl alcohol (95%) %		-0,01



Số: 4042-K4/0972/KT2-HC1

Ngày: 04/7/2024

Trang: 2/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

TT	CHỈ TIÊU - ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
08	Độ bền màu (60°C; 5 giờ) - H ₂ SO ₄ (30%) - NaCl (10%) - NaOH (40%) - HNO ₃ (30%)	TCVN 8699:2011	Không phai màu Không phai màu Không phai màu Không phai màu
09	Độ bền kéo đứt MPa	TCVN 7434-2:2004	50,4
10	Độ giãn dài %	TCVN 7434-2:2004	133,3
11	Điện áp đánh thủng: - Điện áp thử: 10 kV/mm - 50 Hz - Thời gian duy trì: 1 phút	TCVN 8699:2011	Mẫu không bị đánh thủng
12	Thử nghiệm khả năng chống cháy	TCVN 8699:2011	Đạt (Ngọn lửa tự tắt sau 00 giây)

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng.
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2.
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.

**KT.TRƯỜNG PHÒNG KỸ THUẬT 4
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, PHỤ TRÁCH**

Hà Phước Thanh



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Quốc